3M™ Dyneon™ PTFE TF 9207Z

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها PTFE بکر با وزن مولکولی پایین (تخریب نشده). ذرات آگلومره. به راحتی هنگام ترکیب شدن در ماتریس های دیگر، از هم جدا می شوند. به عنوان یک افزودنی استفاده می شود برای: بهبود خواص نچسب. کاهش ضریب اصطکاک. افزایش مقاومت در برابر سایش مواد ماتریس.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین	-	-
کاربردها	افزودنی تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
اشکال	تجمع پودر	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.28 g/cm³	-	ISO 60

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133
میانگین اندازه ذرات	4.0 µm	0.1575 mil	ISO 13320
اندازه ذرات	120 nm	-	ISO 13321
سطح ویژه	17 m²/g	-	ISO 9277

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	329 C°	624.2 F°	ISO 12086

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.