# Aaroprene® CFPP 2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Aaron Industries .Corp | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۱۰٪ کربنات کلسیم | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Aaroprene® CFPP 2010 یک ماده پلی پروپیلن است که با 10% کربنات کلسیم پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | کربنات کلسیم، 11% پرکننده به وزن | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ‌های موجود | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.968 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 8.0 to 12 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.2 % | - | ASTM D955 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 32.1 | psi 4655.72 | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 1860 | psi 269770.68 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 29 | ft·lb/in 0.5432 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 93.3 | F° 199.94 | ASTM D648 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.