Aaroprene® ATPR 1000 60A

تولیدکننده	Aaron Industries .Corp	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Aaroprene®ATPR 1000 60A یک ماده الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است و توسط اکستروژن فیلم، اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	80 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2.07 MPa	300.23 psi	ASTM D412
مقاومت سایش Taber	355 mg	-	ASTM D1044
استحکام کششی	6.07 MPa	880.38 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	630 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	31.5 kN/m	-	ASTM D624

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	79.4 C°	174.92 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	177 C°	350.6 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	193 C°	379.4 F°	-
دمای نازل	199 C°	390.2 F°	-
فشار تزریق	MPa	-	-
نرخ تزریق	متوسط	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	0.345 MPa	50.04 psi	-
سرعت مارپیچ	30 rpm	-	-
نامشخص		-	-
		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	79.4 °C	174.92 °F	
دمای منطقه ۲ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای مذاب	°C	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	193 °C	379.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.