

AIE ABS 20G3F

ABS	دسته بندی	Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۵٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

AIE ABS 20G3F یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است که با ۱۵٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالبگیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم AIE ABS 20G3F عبارتند از: مقاوم در برابر شعله، شعله‌کاه سخت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، ۱۵٪ پرکننده بر اساس وزن	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله سختی بالا	-
اشکال	پلت‌ها	-
روش فرآیند	قالبگیری تزریقی	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.25	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.40 0.20	-	Internal Method
جذب آب	% 0.10	-	ISO 62

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 62.0	psi 8992.36	ISO 527-2
کرنش کششی	% 7.0	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 4100	psi 594655.8	ISO 178
تنش خمشی	MPa 105	psi 15228.99	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m ² 6.0	ft·lb/in ² 2.85	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	-	-	-
	C° 96.0	F° 204.8	ISO 75-2/B
	C° 94.0	F° 201.2	ISO 75-2/A

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.