Acculam™ Melaglas G5/G9

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Mel Phenolic
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Acculam® Melaglas G5/ G9 - ورق لمینت متشکل از رزین ملامین مقاوم در برابر شعله و یک زیرلایه شیشه ای بافته شده از جنس فایبرگلاس. این محصول مطابق با NEMA G5/G9 و MIL-I-24768/1/8 است. این ماده دارای استحکام بالا و مقاومت عالی در برابر قوس الکتریکی و خواص عایق الکتریکی است که به آن اجازه می دهد به عنوان پشتیبان مکانیکی در تجهیزات الکتریکی، کلیدهای برق و گوه های شکاف که در آن عایق کلاس "B" مورد نیاز است، استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر قوس عایق الکتریکی ماده مقاوم در برابر شعله استحکام بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	قطعات الکتریکی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی عایق لمینت‌ها ورق	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.90 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	120	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام فشاری	483 MPa	70053.35 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	140 C°	284.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکست دی‌الکتریک		-	-
	V	-	-
	V	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گذردهی نسبی	7.00	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	0.018	-	-
	0.017	-	-
مقاومت قوس الکتریکی	sec 180	-	ASTM D495

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام اتصال	g	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.