Acculam™ Phenolfab G3

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	۳.۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Acculam® Phenolglas G3 - ورق لمینت متشکل از یک چسب رزین فنلی با درجه حرارت بالا و یک زیرلایه فایبرگلاس بافته شده. مطابق با NEMA G-3 و MIL-I-24768/18 است. این ماده دارای مقاومت حرارتی خوب، استحکام مکانیکی بالا و انبساط حرارتی کم است. در عایق شکاف موتور، صفحات سوپاپ و سایر کاربردهایی که نیاز به ویژگی های عایق حرارتی خوب دارند، کاربرد دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 3.0% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا استحکام بالا عایق حرارتی	- - -	- - -
کاربردها	عایق لمینت‌ها ورق شیرها/قطعات شیر	- - - -	- - - -
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام فشاری	345 MPa	50038.11 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	170 C°	338.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکست دی‌الکتریک	V	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام اتصال	g	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.