Acculam™ Phenolfab Linen L/LE

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	پنبه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ورق لمینت Acculam® Phenolfab L/ LE متشکل از رزین فنلی و یک زیرلایه کتانی (پنبه ای) بافته شده است. این ماده مطابق با NEMA L/LE و MIL-I-24768/13/15 است. مقاومت بهبود یافته این ماده در برابر رطوبت و ویژگی های ماشینکاری، امکان استفاده از آن را در طیف وسیع تری از کاربردهای الکتریکی و ساختاری نسبت به گریدهای کاغذی فراهم می کند. پارچه بافت ظریف تر آن همچنین امکان جزئیات ماشینکاری ظریف تر و ورق های نازک تر را نسبت به گریدهای C و CE فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پنبه	-	-
ویژگی‌ها	قابل ماشین‌کاری مقاوم در برابر رطوبت	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی لمینت‌ها ورق قطعات ساختاری	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام فشاری	255 MPa	36984.69 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	125 C°	257.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکست دی‌الکتریک		-	-
	V	-	-
	V	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گذردهی نسبی		-	IEC 60250
	6.00	-	-
	5.80	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	0.070	-	-
	0.055	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام اتصال	730000 g	25747.1 oz	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.