Acculam™ Phenolkraft Paper X/XX

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	آلی (Organic)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ورق لمینت Acculam® Phenolkraft X/ XX متشکل از یک بایندر رزین فنلی و یک زیرلایه کرافت (کاغذی) اشباع کننده است. این ماده مطابق با NEMA X/XX و MIL-I-24768/11/12 است. این یک گرید با کاربرد عمومی با خواص عایق مکانیکی و الکتریکی خوب است. تطبیق پذیری، ویژگی های ماشینکاری خوب و هزینه کمتر آن، کاربردهای آن را به عنوان صفحات سوئیچ، موانع، نوارهای ترمینال، واشرها و سایر اجزای الکتریکی تشویق می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آلی	-	-
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی عمومی (هدف) قابل ماشین‌کاری	- - -	- - -
کاربردها	قطعات الکتریکی لمینت‌ها ورق واشر	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام فشاری	234 MPa	33938.89 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	140 C°	284.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکست دی‌الکتریک		-	-
	V	-	-
	V	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گذردهی نسبی		-	IEC 60250
	6.00	-	-
	5.50	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	0.050	-	-
	0.045	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام اتصال	g	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.