# ACCUCOMP™ ABS802L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUCOMP™ ABS802L یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال‌پذیری، مقاوم در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| **شماره پرونده UL** | E56070 | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.04 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.2 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.60 % | - | ASTM D955 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی Rockwell** | 102 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 1900 | psi 275572.2 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 40.0 | psi 5801.52 | - |
| | MPa 40.0 | psi 5801.52 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | % 3.0 | - | - |
| | % 25 | - | - |
| **مدول خمشی** | MPa 2600 | psi 377098.8 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 63.0 | psi 9137.39 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 440 | ft·lb/in 8.24 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 87.0 | F° 188.6 | - |
| | C° 77.0 | F° 170.6 | - |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | HB | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.