ACCUTECH™ ABS832G40L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	ABS
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ ABS832G40L یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است و پرکننده آن 40% ماده تقویت شده با الیاف شیشه است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 40% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	103	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 5700	psi 826716.6	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 95.0	psi 13778.61	ASTM D638
	MPa 95.0	psi 13778.61	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 3.0	-	ASTM D638
	% 4.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 10800	psi 1566410.4	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 145	psi 21030.51	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 90	ft·lb/in 1.69	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 101	F° 213.8	ASTM D648
	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.