# ACCUCOMP™ ASA003L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | ASA |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUCOMP™ ASA003L یک محصول اکریلونیتریل استایرن اکریلات (ASA) است. در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.07 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 11 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.60 % | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 97 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 1700 | psi 246564.6 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 41.0<br>MPa 32.0 | -<br>psi 5946.56<br>psi 4641.22 | ASTM D638<br>-<br>- |
| **ازدیاد طول کششی** | % 3.0<br>% 30 | -<br>-<br>- | ASTM D638<br>-<br>- |
| **مدول خمشی** | MPa 2100 | psi 304579.8 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 60.0 | psi 8702.28 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 260 | ft·lb/in 4.87 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 85.0<br>C° 70.0 | -<br>F° 185.0<br>F° 158.0 | ASTM D648<br>-<br>- |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.