# ACCULOY™ PCS003L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | ASA+PC |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCULOY™ PCS003L یک محصول اکریلونیتریل استایرن اکریلات + PC (ASA+PC) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.16 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 6.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.60 % | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 120 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2000 | psi 290076.0 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 62.0 | psi 8992.36 | - |
| | MPa 52.0 | psi 7541.98 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | % 6.0 | - | - |
| | % 100 | - | - |
| **مدول خمشی** | MPa 2500 | psi 362595.0 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 94.0 | psi 13633.57 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 550 | ft·lb/in 10.3 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 127 | F° 260.6 | - |
| | C° 106 | F° 222.8 | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.