ACCUTECH™ HD0234G40UVL

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ HD0234G40UVL یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است که با 40% الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌ها شامل: مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش، پایدار شده در برابر اشعه فرابنفش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.20	-	ASTM D955
محتوای خاکستر	% 40	-	ASTM D2584
سختی Rockwell	52	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 4400	psi 638167.2	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 47.0	psi 6816.79	-
	MPa 50.0	psi 7251.9	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 2.0	-	-
	% 4.0	-	-
مدول خمشی	MPa 4300	psi 623663.4	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 55.0	psi 7977.09	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 64	ft·lb/in 1.2	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 129	F° 264.2	-
	C° 118	F° 244.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.