# ACCUTECH™ TPO030T9V

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | TPO (POE) |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™TPO030T9V یک محصول الاستومر ترموپلاستیک پلی الفین ((TPO (POE) است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربرد معمول عبارتند از: صنعت خودرو.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل اسپری | - | - |
| **کاربردها** | کاربرد در زمینه خودرو | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.963 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 35 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | % 0.80 | - | ASTM D955 |
| | % 1.1 | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 85 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 1350 | psi 195801.3 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 20.0 | psi 2900.76 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 100 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 1450 | psi 210305.1 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 29.0 | psi 4206.1 | ASTM D790 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 115 | F° 239.0 | ASTM D648 |
| | C° 70.0 | F° 158.0 | ASTM D648 |
| **CLTE** | 6.7E-5 cm/cm/°C | - | ASTM D696 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.