ACCUCOMP™ HP0315L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUCOMP™ HP0315L یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله / دارای درجه حرارت مقاومت در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.905 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	97	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1130 MPa	163892.94 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D638
	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	12 %	-	ASTM D638
	500 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1160 MPa	168244.08 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	85.0 C°	185.0 F°	ASTM D648
	53.0 C°	127.4 F°	ASTM D648

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.