ACCUGUARD™ CP1467V2CSL

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	مس	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUGUARD™ CP1467V2CSL یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) است که با مس پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مس	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
شماره پرونده UL	E99379	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.953 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی	26.0 MPa 200 MPa	- 3770.99 psi 29007.6 psi	ASTM D638 - -
مدول خمشی	1200 MPa	174045.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	72 J/m	1.35 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	78.0 C° 48.0 C°	- 172.4 F° 118.4 F°	ASTM D648 - -
RTI Elec	110 C°	230.0 F°	UL 746
RTI Imp	110 C°	230.0 F°	UL 746
RTI Str	110 C°	230.0 F°	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-2	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.