# ACCUTECH™ CP0436G30CL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۳۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™ CP0436G30CL یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 30٪ ماده تقویت شده با الیاف شیشه است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 30% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.10 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 4.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.10 % | - | ASTM D955 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی Rockwell** | 92 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 3350 | psi 485877.3 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 51.0 | psi 7396.94 | ASTM D638 |
| | MPa 50.0 | psi 7251.9 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | % 5.0 | - | ASTM D638 |
| | % 8.0 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 4150 | psi 601907.7 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 76.0 | psi 11022.89 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 170 | ft·lb/in 3.18 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 157 | F° 314.6 | ASTM D648 |
| | C° 134 | F° 273.2 | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.