ACCUTECH™ CP0436G5M25CL

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۵.۰٪ الیاف شیشه؛ ۲۵٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ CP0436G5M25CL یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 5.0% مواد تقویت شده با الیاف شیشه و 25% پرکننده های معدنی است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 5.0% پرکننده به وزن پرکننده معدنی، 25% پرکننده به وزن	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.40	-	ASTM D955
سختی Rockwell	40	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2700	psi 391602.6	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 25.0 MPa 22.0	- psi 3625.95 psi 3190.84	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 3.0 % 8.0	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3200	psi 464121.6	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 38.0	psi 5511.44	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 83	ft·lb/in 1.55	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 140 C° 86.0	- F° 284.0 F° 186.8	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.