# ACCUTECH™ CP0436M40CL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۴۰٪ میکا | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™CP0436M40CL یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 40% پرکننده میکا است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پرکننده میکا، 40% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.22 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 7.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.40 % | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 42 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 3400 | psi 493129.2 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 22.0 | psi 3190.84 | ASTM D638 |
| | MPa 21.0 | psi 3045.8 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | % 2.0 | - | ASTM D638 |
| | % 5.0 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 4400 | psi 638167.2 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 31.0 | psi 4496.18 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 55 | ft·lb/in 1.03 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 123 | F° 253.4 | ASTM D648 |
| | C° 73.0 | F° 163.4 | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.