ACCUTECH™ CP0436W10L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۰٪ ولاستونیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ CP0436W10L یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی پرکننده 10٪ ولاستونیت (casio3) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	وولاستونیت (CaSiO3)، 10% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.1 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	58	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638
	15.0 MPa	2175.57 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	6.0 %	-	ASTM D638
	40 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	120 J/m	2.25 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	94.0 C°	201.2 F°	ASTM D648
	51.0 C°	123.8 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.