ACCUTECH™ CP0436W40L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۴۰٪ ولاستونیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ CP0436W40L یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی پرکننده 40% ولاستونیت (casio3) است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	وولاستونیت (CaSiO3)، 40% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	50	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2700 MPa	391602.6 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	4.0 %	-	ASTM D638
	18 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2700 MPa	391602.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	82 J/m	1.54 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	113 C°	235.4 F°	ASTM D648
	66.0 C°	150.8 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.