# ACCUTECH™ CP0437M10CL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۱۰٪ میکا | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™CP0437M10CL یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 10٪ پرکننده میکا است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های اصلی آن عبارتند از: اتصال شیمیایی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پرکننده میکا، 10% پرکننده به وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | پیوند شیمیایی | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.0948 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 19 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | % 1.0 | - | ASTM D955 |
| سختی Rockwell | 53 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| مدول کششی | MPa 1200 | psi 174045.6 | ASTM D638 |
| استحکام کششی | | - | ASTM D638 |
| | MPa 17.0 | psi 2465.65 | ASTM D638 |
| | MPa 14.0 | psi 2030.53 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | | - | ASTM D638 |
| | % 5.0 | - | ASTM D638 |
| | % 17 | - | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 1200 | psi 174045.6 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 21.0 | psi 3045.8 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار | J/m 250 | ft·lb/in 4.68 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای تغییر شکل تحت بار | | - | ASTM D648 |
| | C° 87.0 | F° 188.6 | ASTM D648 |
| | C° 51.0 | F° 123.8 | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| نامشخص | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.