ACCUTECH™ CP0437M20CL

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ میکا	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™CP0437M20CL یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 20٪ پرکننده میکا است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های اصلی آن عبارتند از: اتصال شیمیایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده میکا، 20% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پیوند شیمیایی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.80	-	ASTM D955
سختی Rockwell	45	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1700	psi 246564.6	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 17.0	psi 2465.65	ASTM D638
	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 3.0	-	ASTM D638
	% 10	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1700	psi 246564.6	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 150	ft·lb/in 2.81	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 103	F° 217.4	ASTM D648
	C° 55.0	F° 131.0	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.