# ACCUTECH™ CP0437W30L1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۳۰٪ ولاستونیت | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™CP0437W30L1 یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 30% پرکننده ولاستونیت (casio3) می‌باشد. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | وولاستونیت (CaSiO3)، 30% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.13 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 18 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.60 % | - | ASTM D955 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی Rockwell** | 47 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1900 MPa | 275572.2 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | 17.0 MPa | 2465.65 psi | ASTM D638 |
| | 14.0 MPa | 2030.53 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | 4.0 % | - | ASTM D638 |
| | 16 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1800 MPa | 261068.4 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 20.0 MPa | 2900.76 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 190 J/m | 3.56 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | 98.0 C° | 208.4 F° | ASTM D648 |
| | 57.0 C° | 134.6 F° | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | - | | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.