ACCUTECH™ HP0334C10L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۰٪ کربنات کلسیم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ HP0334C10L یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است و پرکننده آن 10% کربنات کلسیم است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده کربنات کلسیم، 10% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 33.0 MPa 17.0	- psi 4786.25 psi 2465.65	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 7.0 % 80	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1400	psi 203053.2	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 37.0	psi 5366.41	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 55	ft·lb/in 1.03	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 100 C° 60.0	- F° 212.0 F° 140.0	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.