ACCUTECH™ HP0334M30CL

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ میکا	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ HP0334M30CL یک محصول هموپلیمر پلی‌پروپیلن (PP Homopoly) است که حاوی 30% پرکننده میکا است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از: اتصال شیمیایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده میکا، 30% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پیوند شیمیایی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.70	-	ASTM D955
سختی Rockwell	62	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3500	psi 507633.0	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 35.0 MPa 27.0	- psi 5076.33 psi 3916.03	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 4.0 % 10	- - -	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3500	psi 507633.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 48.0	psi 6961.82	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 44	ft·lb/in 0.8241	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 122 C° 74.0	- F° 251.6 F° 165.2	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.