# ACCUTECH™ HP0334W30L1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۳۰٪ ولاستونیت | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™HP0334W30L1 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) حاوی 30% ولاستونیت (casio3) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | وولاستونیت (CaSiO3)، 30% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.16 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 6.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.70 % | - | ASTM D955 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی Rockwell** | 77 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2800 | psi 406106.4 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 32.0 | psi 4641.22 | ASTM D638 |
| | MPa 23.0 | psi 3335.87 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | % 5.0 | - | ASTM D638 |
| | % 18 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 2600 | psi 377098.8 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 36.0 | psi 5221.37 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 43 | ft·lb/in 0.8054 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 120 | F° 248.0 | ASTM D648 |
| | C° 72.0 | F° 161.6 | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.