ACCUTECH™ HP0336C10L1

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۰٪ کربنات کلسیم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ HP0336C10L1 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است و پرکننده آن 10% کربنات کلسیم است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده کربنات کلسیم، 10% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	91	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1300	psi 188549.4	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 33.0	psi 4786.25	ASTM D638
	MPa 17.0	psi 2465.65	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 9.0	-	ASTM D638
	% 100	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1600	psi 232060.8	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 40	ft·lb/in 0.7492	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D648
	C° 57.0	F° 134.6	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.