# ACCUTECH™ HP0336G30CL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۳۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™ HP0336G30CL یک محصول پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopoly) است، و پرکننده آن 30% ماده تقویت شده با الیاف شیشه است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 30% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.11 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 6.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | % 0.20 | - | ASTM D955 |
| سختی Rockwell | 105 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| مدول کششی | MPa 4000 | psi 580152.0 | ASTM D638 |
| استحکام کششی | | - | ASTM D638 |
| | MPa 70.0 | psi 10152.66 | ASTM D638 |
| | MPa 70.0 | psi 10152.66 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | | - | ASTM D638 |
| | % 4.0 | - | ASTM D638 |
| | % 5.0 | - | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 5500 | psi 797709.0 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 90.0 | psi 13053.42 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار | J/m 52 | ft·lb/in 0.974 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای تغییر شکل تحت بار | | - | ASTM D648 |
| | C° 158 | F° 316.4 | ASTM D648 |
| | C° 140 | F° 284.0 | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| نامشخص | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.