# ACCUTECH™ HP0336T40L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ACLO Compounders .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۴۰٪ تالک | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ACCUTECH™ HP0336T40L یک محصول پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopoly) است، که حاوی 40% پرکننده تالک است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پرکننده تالک، 40% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.24 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 12 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.90 % | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 83 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2500 | psi 362595.0 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | MPa 30.0 | psi 4351.14 | ASTM D638 |
| | MPa 28.0 | psi 4061.06 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | % 4.0 | - | ASTM D638 |
| | % 12 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 3700 | psi 536640.6 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 42.0 | psi 6091.6 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 30 | ft·lb/in 0.5619 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 128 | F° 262.4 | ASTM D648 |
| | C° 75.0 | F° 167.0 | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.