ACCUTECH™ HP0336W10L1

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۰٪ ولاستونیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™HP0336W10L1 یک محصول پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopoly) است که حاوی 10% ولاستونیت (casio3) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	وولاستونیت (CaSiO3)، 10% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.1 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	89	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1600 MPa	232060.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	7.0 %	-	ASTM D638
	25 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	108 C°	226.4 F°	ASTM D648
	61.0 C°	141.8 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.