ACCUTECH™ HP0339T20L1

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ HP0339T20L1 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است که حاوی 20% فیلر تالک است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 20% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	21 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.1 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	93	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1800	psi 261068.4	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D638
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 5.0	-	ASTM D638
	% 14	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2500	psi 362595.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 47.0	psi 6816.79	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 122	F° 251.6	ASTM D648
	C° 68.0	F° 154.4	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.