ACCUTECH™ SAN930G10L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	SAN
فیلر	۱۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ SAN930G10L یک محصول استایرن اکریلونیتریل (SAN) است که با 10٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 10% پرکننده بر اساس وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	120	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 4100	psi 594655.8	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 84.0	psi 12183.19	-
	MPa 84.0	psi 12183.19	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 3.0	-	-
	% 4.0	-	-
مدول خمشی	MPa 5400	psi 783205.2	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 113	psi 16389.29	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 34	ft·lb/in 0.6368	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 100	F° 212.0	-
	C° 91.0	F° 195.8	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.