ACCUTECH™ SAN930G40L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	SAN
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUTECH™ SAN930G40L یک محصول استایرن اکریلونیتریل (SAN) است که با 40٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	118	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 6900	psi 1000762.2	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 95.0	psi 13778.61	-
	MPa 95.0	psi 13778.61	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 2.0	-	-
	% 3.0	-	-
مدول خمشی	MPa 12500	psi 1812975.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 133	psi 19290.05	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 46	ft·lb/in 0.8616	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 102	F° 215.6	-
	C° 98.0	F° 208.4	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.