# ADENE ACJB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | A.D. Compound spa | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۳۰٪ کربنات کلسیم | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ADENE ACJB یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است که با 30% کربنات کلسیم پر شده است. این ماده در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE ACJB: هموپلیمر. کاربرد معمولی ADENE ACJB: کاربردهای ساختمانی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | کربنات کلسیم، 31% پرکننده به وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | هموپلیمر | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای ساختمانی | - | - |
| **شکل ظاهری** | عاج | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.13 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 15 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **محتوای خاکستر** | 30 % | - | ISO 3451-1 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 24.0 MPa | 3480.91 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | | - | ISO 527-2 |
| | 9.0 % | - | - |
| | 50 % | - | - |
| **مدول خمشی** | 1800 MPa | 261068.4 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 3.3 kJ/m² | 1.57 ft·lb/in² | ISO 180/1A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | 12 kJ/m² | 5.71 ft·lb/in² | ISO 180/1U |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 51.0 C° | 123.8 F° | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 90.0 C° | 194.0 F° | ISO 306/B |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.