ADENE LXKA

تولیدکننده	A.D. Compound spa	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۸٪ کربنات کلسیم؛ ۱۷٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ADENE LXKA یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است که با 18% کربنات کلسیم و 17% تالک پر شده است. در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE LXKA: هموپلیمر. کاربرد معمول ADENE LXKA: کالاهای مصرفی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کربنات کلسیم، 20% پرکننده به وزن تالک، 17% پرکننده به وزن	- -	- -
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
کاربردها	اسباب‌بازی‌ها	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	35 %	-	ISO 3451-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	7.0 %	-	-
	12 %	-	-
مدول خمشی	2600 MPa	377098.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180/1A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 180/1U

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	67.0 C°	152.6 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	98.0 C°	208.4 F°	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.