# ADENE NCJB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | A.D. Compound spa | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۳۰٪ کربنات کلسیم | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ADENE NCJB یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است که با 30% کربنات کلسیم پر شده است. در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE NCJB: هموپلیمر.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | کربنات کلسیم، 31% پرکننده به وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | هموپلیمر | - | - |
| **کاربردها** | عمومی (هدف) | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.13 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 25 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **محتوای خاکستر** | 30 % | - | ISO 3451-1 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 23.0 MPa | 3335.87 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | <br>8.0 %<br>60 % | -<br>-<br>- | ISO 527-2<br>-<br>- |
| **مدول خمشی** | 1900 MPa | 275572.2 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 2.7 kJ/m² | 1.28 ft·lb/in² | ISO 180/1A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | 11 kJ/m² | 5.23 ft·lb/in² | ISO 180/1U |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 60.0 C° | 140.0 F° | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 91.0 C° | 195.8 F° | ISO 306/B |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.