

## ADENE NCJEC

PP Homopolymer	دسته بندی	A.D. Compound spa	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ کربنات کلسیم	فیلر

### توضیحات محصول

ADENE NCJEC یک ماده کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) است که با ۳۰٪ کربنات کلسیم پر شده است. این ماده در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE NCJEC: کوپلیمر.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	فیلر / تقویت کننده
-	-	کربنات کلسیم، ۳۱٪ پرکننده به وزن	
-	-	کوپلیمر	ویژگیها
-	-	عمومی (هدف)	کاربردها
-	-	رنگ طبیعی	شکل ظاهری
-	-	پلتها	اشکال

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.13	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	% 30	-	ISO 3451-1

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 527-2
کرنش کششی	% 8.0	-	ISO 527-2
	% 60	-	-
	-	-	-
مدول خمشی	MPa 1600	psi 232060.8	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m <sup>2</sup> 6.0	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.85	ISO 180/1A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 16	ft·lb/in <sup>2</sup> 7.61	ISO 180/1U

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 52.0	F° 125.6	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 72.0	F° 161.6	ISO 306/B

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.