

ADENE OCJB

PP Homopolymer	دسته بندی	A.D. Compound spa	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ کربنات کلسیم	فیلر

توضیحات محصول

ADENE OCJB یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) پر شده با ۳۰٪ کربنات کلسیم است. این محصول در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE OCJB: هموپلیمر. کاربردهای معمول عبارتند از: خودرو، کاربردهای ساختمانی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روشن تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	فیلر / تقویت کننده
-	-	کربنات کلسیم، ۳۱٪ پرکننده به وزن	
-	-	هموپلیمر	ویژگی‌ها
-	-	کاربردهای خودرویی	کاربردها
-	-	کاربردهای ساختمانی	
-	-	سیاه	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها	اشکال

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.13	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 15 g/10 min 10	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	% 30	-	ISO 3451-1

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 19.0	psi 2755.72	ISO 527-2
کرنش کششی	% 7.0	-	ISO 527-2
	% 27	-	-
	-	-	-
مدول خمشی	to 2000 1600 MPa	290076.0 - 232060.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	to 4.0 kJ/m ² 2.8	ft·lb/in ² 1.9 - 1.33	ISO 180/1A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	to 15 kJ/m ² 8.0	ft·lb/in ² 7.14 - 3.81	ISO 180/1U

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	to 53.0 °C 50.0	F° 127.4 - 122.0	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 85.0	F° 185.0	ISO 306/B

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.