

Ad-Tech Epoxy EA-602

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| Epoxy | دسته بندی | Ad-Tech Plastic .Systems Corp | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

EA-602 یک چسب اپوکسی مایع بدون پرکننده با کاربرد عمومی است که به طور خاص برای اتصال فلزات، سرامیک ها، لاستیک سخت، چوب و پلاستیک های ترموستینگ فرموله شده است. عمر کار طولانی به کاربر زمان می دهد تا نواحی بزرگ یا موقعیت یابی بسیاری از قطعاتی که باید به هم متصل شوند را انجام دهد. کاربردهای معمول: چسب و درزگیر که نیاز به اتصال با استحکام بالا دارند - پوشش/محصور کردن مقاوم در برابر مواد شیمیایی.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپررال | روش تست |
| ویژگی ها | عمومی (هدف) چسبندگی خوب | - | - |
| کاربردها | چسب ها چسباندن مواد تعمیر | - | - |
| شکل ظاهری | کهریا | - | - |
| اشکال | مایع | - | - |

| فیزیکی | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| چگالی ظاهری | g/cm ³ 1.04 | - | ASTM D1895 |
| سختی دورومتر | 80 | - | ASTM D2240 |
| مکانیکی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 31.0 | psi 4496.18 | ASTM D638 |
| استحکام خمشی | MPa 73.1 | psi 10602.28 | ASTM D790 |
| حرارتی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 51.0 | F° 123.8 | ASTM D648 |
| سایر | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| اجزای ترموست | | | - |
| | | نسبت مخلوط بر اساس وزن: | - |
| | | 100 | - |
| | | نسبت مخلوط بر اساس وزن: | - |
| | | 100 | - |
| عمر قفسه‌ای (Shelf Life) | wk 100 | | - |
| ویسکوزیته مخلوط ترموست | cP 10000 | | ASTM D2393 |
| زمان پس‌پخت (Post Cure) | to 16 hr 12 | | - |
| | to 3.0 hr 2.5 | | - |

| سایر | ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|------|-------|-------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | زمان کارکرد (Work) (Time) |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.