

Ad-Tech Epoxy EC-425

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EC-425 یک محصول اپوکسی است. می توان آن را با ریخته گری پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	ریخته گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.10	-	ASTM D1895
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.50	-	ASTM D955
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2280	psi 330686.64	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 42.6	psi 6178.62	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 3.2	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1650	psi 239312.7	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 67.1	psi 9732.05	ASTM D695

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm 25	-	ASTM D257
استحکام دی الکتریک	kV/mm 19	-	ASTM D149

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.5	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 45 min 30	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 550	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 7200 min 4300	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.