

## Ad-Tech Epoxy EC-426-2

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آهن	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EC-426-2 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است که با آهن پر شده است. این محصول می‌تواند با ریختن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: ابزارها. ویژگی‌ها شامل: ثبات ابعادی خوب، مقاوم در برابر سایش.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آهن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش پایداری ابعادی خوب	-	-
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 1.47	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.050	-	ASTM D955
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 4070	psi 590304.66	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 40.2	psi 5830.53	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 2.3	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 71.4	psi 10355.71	ASTM D695

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 18 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 3.2	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 270 min 200		-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52		-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 24000		ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 10000 min 7200		-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.