

Ad-Tech Epoxy EC-428-1

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آلومینیوم	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EC-428-1 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) پر شده با آلومینیوم است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: ابزارها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آلومینیوم	-	-
ویژگی ها	حرارت پایین قابل ماشین کاری	-	-
کاربردها	قالب ها/مهرها/ابزارها	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.44	-	ASTM D1895

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	% 0.050	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D2240	-	89	سختی دورومتر
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 710686.2	MPa 4900	مدول کششی
ASTM D638	psi 5598.47	MPa 38.6	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 0.90	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 539541.36	MPa 3720	مدول خمشی
ASTM D695	psi 11487.01	MPa 79.2	استحکام فشاری
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 150.08	C° 65.6	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	5.7E-5 cm/cm/°C	CLTE
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 2.8	
-	-	to 180 min 140	زمان کاربری (Pot) (Life)

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	
-	-	wk 52	عمر قفسه‌ای (Shelf Life)
ASTM D2393	-	cP 5500	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	to 10000 min 7200	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.