

Ad-Tech Epoxy EL-301

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-301 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. می‌توان آن را با لایه‌سازی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-301 شامل چسب‌ها/نوارها، کاربردهای پوششی و ابزارها است. ویژگی‌ها عبارتند از: چسبندگی خوب، زیبایی‌شناسی خوب، پایداری ابعادی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها لمینت‌ها قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- - -	- - -
شکل ظاهری	کهریا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.12	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.50	-	ASTM D955
سختی دورومتر	88	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 16100	psi 2335111.8	ASTM D638
استحکام کششی	-	-	ASTM D638
	MPa 154	psi 22335.85	-
	MPa 243	psi 35244.23	-
ازدیاد طول کششی	% 6.2	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 9860	psi 1430074.68	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 228	psi 33068.66	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 92.3	psi 13387.01	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 80.0	F° 176.0	ASTM D648
CLTE	4.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت	-	-
	مخلوط بر اساس وزن: 25	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 3.5		
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 30 min 25	-	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 2000	-	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 7200 min 4300	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.