

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می‌تواند با لامینت کردن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP شامل کاربردهای پوشش، پروتوتایپ و ابزارها است. ویژگی‌ها شامل: ثبات ابعادی خوب، استحکام بالا، ویسکوزیته کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب استحکام بالا سمیت پایین ویسکوزیته پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	لامینت‌ها مواد مدل‌سازی قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
			-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	لمینت کردن	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.41	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 17500	psi 2538165.0	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 207	psi 30022.87	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 10800	psi 1566410.4	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 243	psi 35244.23	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 86.1	psi 12487.77	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
CLTE	4.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط به حجم: 1.0 نسبت مخلوط به وزن: 12	-
			-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 5.7	
-	-	to 50 min 40	زمان کاربری (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 3000	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	to 7200 min 4300	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.