

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. می‌توان آن را با لایه‌سازی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-302-PC شامل کاربردهای پوششی و ابزارها است. ویژگی‌ها عبارتند از: پایداری ابعادی خوب، استحکام بالا، ویسکوزیته پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب استحکام بالا سمیت پایین ویسکوزیته پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	لمینت‌ها قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.41	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.020	-	ASTM D955
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 14900	psi 2161066.2	ASTM D638
استحکام کششی	-	-	ASTM D638
	MPa 185	psi 26832.03	-
	MPa 193	psi 27992.33	-
ازدیاد طول کششی	% 1.1	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 12600	psi 1827478.8	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 246	psi 35679.35	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 95.4	psi 13836.63	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 75.6	F° 168.08	ASTM D648
CLTE	2.9E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت	-	-
	مخلوط بر اساس وزن: 16	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.8			
-	-	to 35 min 30	زمان کاربری (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 3500	ویسکوزیته مخلوط ترموست

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.