

Ad-Tech Epoxy EL-331

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	کاربرد سیلیسیم	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-331 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) پر شده با کاربرد سیلیکون است. می‌توان آن را با لایه‌سازی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-331 شامل ابزارها و کاربردهای پوششی است. ویژگی‌ها عبارتند از: مقاوم در برابر ضربه، ویسکوزیته پایین، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپررال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کاربرد سیلیکون	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر ضربه ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	لمینت‌ها قالب‌ها/مهرها/ابزارها ابزارسازی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.35	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	88	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 17100	psi 2480149.8	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 186	psi 26977.07	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 11100	psi 1609921.8	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 88.5	psi 12835.86	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
CLTE	6.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 14		

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 5.1		
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 30 min 20	-	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3500	-	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 7200 min 4300	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.