

Ad-Tech Epoxy EL-336

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-336 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می‌تواند با لامینت کردن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-336 شامل ابزارها و کاربردهای پوشش است. ویژگی اصلی: ثبات ابعادی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب غیر پخته MDA	- -	- -
کاربردها	لامینت‌ها قالب‌ها/مهرها/ابزارها ابزارسازی	- - -	- - -
شکل ظاهری	کهربا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لامینت‌کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.14	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.19	-	ASTM D955
سختی دورومتر	88	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 12800	psi 1856486.4	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 252	psi 36549.58	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 2.6	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 12500	psi 1812975.0	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 92.3	psi 13387.01	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 116	F° 240.8	ASTM E1356
CLTE	5.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 22 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.0	-
	to 50 min 35		-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	زمان کاربری (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 2500	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	to 7200 min 4300	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.