

Ad-Tech Epoxy ELB-338

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| Epoxy | دسته بندی | Ad-Tech Plastic .Systems Corp | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy ELB-338 یک محصول اپوکسی است. می توان آن را با لمینت پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy ELB-338 شامل کاربردهای پوششی و ابزارها است.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| ویژگی‌ها | تیکسوتروپیک | - | - |
| کاربردها | لمینت‌ها ابزارسازی | - | - |
| شکل ظاهری | سبز | - | - |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |
| روش فرآیند | لمینت‌کردن | - | - |

| فیزیکی | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|---------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| چگالی ظاهری | g/cm ³ 0.89 | - | ASTM D1895 |
| سختی دورومتر | 80 | - | ASTM D2240 |
| سایر | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| اجزای ترموست | | | - |
| | | نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.3 | - |
| زمان کاربری (Pot) (Life) | min 40 | - | - |
| عمر قفسه‌ای (Shelf) (Life) | wk 52 | - | - |
| ویسکوزیته مخلوط ترموست | cP 65000 | - | ASTM D2393 |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.