

Ad-Tech Epoxy ES-219

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آلومینیوم	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy ES-219 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) پر شده با آلومینیوم است. می توان آن را با پوشش پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy ES-219 شامل ابزار، کاربردهای پوشش و مواد تعمیر است. از ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: زیبایی شناسی خوب مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آلومینیوم	-	-
ویژگی ها	پایان سطح خوب پایداری حرارتی خوب غیر پخته MDA تیکسوتروپیک	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش قالب ها/مهرها/ابزارها مواد تعمیر ابزارسازی	-	-
اشکال	خمیر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	پوشش	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.20	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	91	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 190	psi 27557.22	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 154	F° 309.2	ASTM E1356
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس حجم: 11 نسبت مخلوط	-
		بر اساس وزن: 10	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت	-
		مخلوط بر اساس حجم: 100	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 55 min 45	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان خروج از قالب	to 1400 min 960	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.